

## Produkt

	3M 5001 A	3M 5504 A-UV	3M 7006A	3M 5007 A	3M 7007 AB	3M 8009 RX	3M 4011 A
<b>Typ lepidla</b>	Akrylát	Akrylát	Akrylát	Akrylát	Akrylát	Guma	Akrylát
<b>Nosný materiál</b>	Polyethylén	Polyethylén	Polyethylén	Polyethylén	Polyethylén	Polyethylén	Polyethylén
<b>Farba</b>	transparent	transparent	transparent	transparent	modrá	čierna/biela	transparent
<b>Hrúbka v mikrónoch (<math>\mu\text{m}</math>)</b>	$47 \pm 7$	$56 \pm 6$	$67 \pm 7$	$48 \pm 7$	$70 \pm 8$	$80 \pm 7$	$38 \pm 4$
<b>Odstrániteľnosť (N/cm)</b>	$0,12 \pm 0,08$	$0,4 \pm 0,2$	$0,6 \pm 0,2^{**}$	$0,7 \pm 0,3$	$0,7 \pm 0,3$	$0,9 \pm 0,3$	$1,1 \pm 0,3$
<b>Pevnosť v ťahu (N/mm<sup>2</sup>)</b>							
- pozdĺžne	$\geq 17$	$\geq 20$	$\geq 17$	$\geq 20$	$\geq 17$	$\geq 15$	$\geq 40$
- priečne	$\geq 11$	$\geq 15$	$\geq 11$	$\geq 15$	$\geq 11$	$\geq 12$	$\geq 35$
<b>Predĺžiteľnosť (%)</b>							
- pozdĺžne	$> 180$	$> 200$	$> 180$	$> 200$	$> 180$	$> 250$	$> 600$
- priečne	$> 380$	$> 400$	$> 380$	$> 400$	$> 380$	$> 500$	$> 800$
<b>Exteriérová odolnosť</b>	--	6 Mesiacov	--	--	--	12 mesiacov	--
<b>Odolnosť voči</b>							
- Vlhkosti	dobrá	dobrá	mierna	dobrá	dobrá	dobrá	dobrá
- Olejom	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé
- Solventom	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé
<b>Použiteľné od dátumu výroby (v mesiacoch)</b>	18	18	15	18	18	18	18

<b>Produkt</b>	<b>3M 8015 RX</b>	<b>3M 10018 RX</b>	<b>3M 5019A</b>	<b>3M 8019A</b>	<b>3M 5025 A</b>	<b>3M 5038 A</b>	<b>3M 10039A</b>
<b>Typ lepidla</b>	Guma	Guma	Akrylát	Akrylát	Akrylát	Akrylát	Akrylát
<b>Nosný materiál</b>	Polyethylén	Polyethylén	Polyethylén	Polyethylén	Polyethylén	Polyethylén	Polyethylén
<b>Farba</b>	čierna/biela	čierna/biela	transparent	transparent	transparent	transparent	transparent
<b>Hrúbka v mikrónoch (<math>\mu\text{m}</math>)</b>	$80 \pm 7$	$107 \pm 9$	$52 \pm 7$	$78 \pm 7$	$57 \pm 7$	$64 \pm 8$	$109 \pm 13$
<b>Odstrániteľnosť (N/cm)</b>	$1,5 \pm 0,4$	$1,8 \pm 0,4$	$1,9 \pm 0,5$	$1,9 \pm 0,4$	$2,5 \pm 0,6$	$3,8 \pm 1,0$	$3,9 \pm 1,0$
<b>Pevnosť v ťahu (N/mm<sup>2</sup>)</b>							
- pozdĺžne	$\geq 17$	$\geq 17$	$\geq 20$	$\geq 17$	$\geq 20$	$\geq 20$	$\geq 20$
- priečne	$\geq 11$	$\geq 11$	$\geq 15$	$\geq 11$	$\geq 18$	$\geq 18$	$\geq 20$
<b>Predĺžiteľnosť (%)</b>							
- pozdĺžne	$> 180$	$> 180$	$> 200$	$> 180$	$> 200$	$> 200$	$> 200$
- priečne	$> 380$	$> 380$	$> 400$	$> 380$	$> 600$	$> 600$	$> 800$
<b>Exteriérová odolnosť</b>	12 mesiacov	12 mesiacov	--	--	--	--	--
<b>Odolnosť voči</b>							
- Vlhkosti	dobrá	dobrá	dobrá	dobrá	dobrá	dobrá	dobrá
- Olejom	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé
- Solventom	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé	uspokojivé
<b>Použiteľné od dátumu výroby (v mesiacoch)</b>	18	18	18	18	18	18	18